

# Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

## 1. Omschrijving

Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte overlaagt een bestaande coatingvloer in een dag. De coating is na een uur beloopbaar en na drie uur volledig uitgehard, met een matte, niet spiegelende uitstraling.

## 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

## 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comfopox 841 Fast. 3. Coating: Comforcoat 931 C, Comforcoat 940 Matt Q.

## 4. Prestatie-eisen

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                        | Snel uithardend coatingsysteem met matte polyurethaan toplaag                                                    |
| Toepassing                  | Overlagen van bestaande coatingvloeren met minimale stilstand                                                    |
| Afwerking                   | Mat, ook bij een kijkhoek van 85 graden, glad en naadloos                                                        |
| Hardheid                    | Shore D groter dan 70 na 7 dagen bij 25 graden                                                                   |
| Hechtsterkte aan beton      | groter dan 1,5 N/mm <sup>2</sup> , betonbreuk, EN 4624                                                           |
| Slijtweerstand toplaag      | 12 mg, Taber CS17, 10 N, 1000 cycli                                                                              |
| Slagvastheid                | klasse IR4 volgens EN ISO 6272                                                                                   |
| Brandklasse                 | Efl volgens EN 13501-1                                                                                           |
| Emissie                     | AgBB, LEED, BREEAM, klasse A plus en Emicode EC1 Plus                                                            |
| Hygiëne                     | Bacteriostatische toplaag                                                                                        |
| Ingebruikname bij 20 graden | Gekleurde laag beloopbaar na 60 minuten en uitgehard na 3 uur, toplaag beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |
| Kleuren                     | Kleur in overleg                                                                                                 |
| Antislip                    | Optioneel                                                                                                        |
| Belasting                   | Intensief loopverkeer                                                                                            |
| Laagdikte                   | dunlagig coatingsysteem                                                                                          |
| Oppervlak                   | Naadloos, mat, niet spiegelend                                                                                   |
| Productdocumentatie         | CE volgens EN 13813, Efl, AgBB, Emicode EC1 Plus                                                                 |
| Ingebruikname               | Gekleurde laag beloopbaar na 60 minuten, toplaag na 24 uur                                                       |

## 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechtsterkte van minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup>, droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakkt de ondergrond niet uit.

## **6. Verwerking en condities**

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

## **7. Detaillering**

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

## **8. Keuring en oplevering**

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

## **9. Documentatie en garantie**

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.