

Comforpark Deck AMA

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

1. Omschrijving

Comforpark Deck AMA is het zwaarst belastbare parkeerdekstelsysteem van Vloersch: een waterdicht, scheuroverbruggend membraan met een grof ingestrooide slijtlaag voor hellingbanen, bochten en keerpunten.

2. Fabrikaat en type

Fabriek Vloersch, type Comforpark Deck AMA. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I, V2 Sand. 3. Membraan: Comforcon 430 Membrane. 4. Basislaag: Amaril / Mandurax Instrooi, Comforcon 415 Flex Base. 5. Toplaag: Comforcon 469 Flexible Seal.

4. Prestatie-eisen

Type	MMA parkeerdekstelsysteem met waterdicht membraan en ingestrooide slijtlaag
Toepassing	Hellingbanen, opritten, bochten, keerpunten en open parkeerdekken
Membraan	minimaal 1 mm, aanbevolen 2 mm, waterdicht en scheuroverbruggend
Rek bij breuk membraan	359 procent bij kamertemperatuur, 45 procent bij min 20 graden
Hardheid membraan	Shore A circa 90, Shore D circa 35
Treksterkte afwerklaag	10,6 N/mm ² volgens EN ISO 527
Antislip	Standaard door de vol ingestrooide basislaag, grofheid op aanvraag
Temperatuur bij verwerking	min 5 tot plus 35 graden voor membraan en afwerklaag
Ingebruikname bij 20 graden	Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag, chemisch belastbaar na 2 tot 3 dagen
Kleur	Op het werk gepigmenteerd met minerale oxiden, maatwerk op aanvraag
Certificering	EN 13813 en EN 1504-2 voor het membraan, prestatieverklaring op aanvraag
Belasting	Zwaar autoverkeer, rem- en draaikrachten
Laagdikte	membraan minimaal 1 mm, bij voorkeur 2 mm
Oppervlak	Naadloos, grof ingestrooid antislipprofiel
Productdocumentatie	CE volgens EN 13813 en EN 1504-2
Ingebruikname	Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag

5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechtteksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlak de ondergrond niet uit.

6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

7. Detaillering

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.