

EPI® Corestone Nature® Solid

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

1. Omschrijving

EPI® Corestone Nature® Solid is de rustige uitvoering van onze ambachtelijke steenlookvloer: dezelfde natuurlijke structuur en levensduur, maar in een egale kleurstelling in plaats van een gemengd beeld.

2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type EPI® Corestone Nature® Solid. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Corestone Nature Solid. 5. Toplaag: Corestone Lak.

4. Prestatie-eisen

Type	Ambachtelijk aangebrachte steenlookvloer met minerale kwartsen
Uitstraling	Egale kleurstelling met natuurlijke structuur
Levensduur	gemiddeld circa veertig jaar
Eigenschappen	Naadloos, vloeistofdicht en slijtvast
Vloerverwarming	geschikt, ook in combinatie met een warmtepomp
Ondergrond	Ook toepasbaar over bestaande vloeren
Onderhoud	Eenvoudig schoon te houden, nagenoeg onderhoudsvrij
Let op	Handwerk, met lichte kleurnuances, spaanslagen en hoogteverschillen
Antislip	Op aanvraag
Belasting	Woon- en werkruimten, intensief belopen
Laagdikte	per project bepaald
Oppervlak	Ambachtelijke betonlook, egale kleurstelling
Productdocumentatie	DoP en documentatie op aanvraag
Ingebruikname	Volledig belastbaar na 7 dagen

5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechtteksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.