

Liquiddesign

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

1. Omschrijving

Liquiddesign is een gietvloer op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, waarin kurk de hoofdrol speelt. Warm en zacht onder de voeten, veerkrachtig en geluidsreducerend.

2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Liquiddesign. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Liquiddesign Gietvloer. 5. Toplaag: Liquiddesign Finish toplak.

4. Prestatie-eisen

Type	Gietvloer op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, met kurk
Comfort	Warm en zacht aan de voeten, licht elastisch en veerkrachtig
Geluid	Geluidsreducerend door de natuurlijke samenstelling
Hygiëne	Volledig naadloos, geen voegen waarin vuil achterblijft
Belastbaarheid	Stoot- en slijtvast, geschikt voor intensief gebruik
Vloerverwarming	geschikt
Onderhoud	Onderhoudsvriendelijk
Advies	In de showroom te ervaren, het verschil zit in de aanraking
Antislip	Op aanvraag
Belasting	Intensief gebruik, stoot- en slijtvast
Laagdikte	per project bepaald
Oppervlak	Naadloos, warm en zacht, natuurlijke uitstraling
Productdocumentatie	DoP en documentatie op aanvraag
Ingebruikname	In overleg, afhankelijk van de opbouw

5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechtteksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.

6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

7. Detaillering

Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.

8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.