

PVC PROJECTVLOER · LOSLIGGEND

Comforvinyl Mobilis

Losliggende PVC projectvloer die zonder volledige verlijming wordt gelegd. Snel aan te brengen, plank voor plank te vervangen en geschikt voor ruimten die maar kort dicht kunnen.

Dikte circa 4,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm

Gebruiksklasse 33/42

Losliggend

Dezelfde dag in gebruik

Omschrijving

Comforvinyl Mobilis is een zware, dimensiestabiele PVC-plank of -tegel met een antisliprug die door zijn eigen gewicht en wrijving op zijn plaats blijft. Alleen langs randen en bij deuren wordt een fixeerlijm of dubbelzijdige tape toegepast. Daardoor is de vloer direct na het leggen in gebruik en ligt hij later eenvoudig weer open.

Raakt een plank beschadigd, dan wordt alleen die plank vervangen. Voor filiaalwerk in de nacht of het weekend is dit het praktische verschil met een verlijmde vloer.

Toepassing

- Winkels en filiaaluitrol voor ketens
- Kantoren en werkplekken
- Zorginstellingen en publieke ruimten
- Ruimten waar de vloer met korte stilstand vervangen moet worden
- Tijdelijke of huurpanden

Eigenschappen

- Losliggend, zonder volledige verlijming
- Snel te leggen, direct in gebruik
- Plank voor plank te vervangen
- Later eenvoudig te verwijderen zonder schade aan de ondergrond
- Slijtlaag 0,55 mm, gebruiksklasse 33/42
- Geschikt voor vloerverwarming
- Brandklasse Bfl-s1

Systeemopbouw

1. Ondergrond	Vlak, droog en schoon; egalisatie waar nodig
2. Fixatie	Fixeerlijm of tape langs randen, deuren en in grote vlakken om de 5 m
3. Vloer	Comforvinyl Mobilis planken of tegels, losliggend in het gekozen verband
4. Afwerking	Plinten en profielen bij overgangen

Technische gegevens

Type	Heterogene PVC-plank/tegel, losliggend
Totale dikte	circa 4,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm met PU-afwerking
Gebruiksklasse	33 commercieel zwaar / 42 industrieel licht
Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Brandklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Vloerverwarming	geschikt, oppervlaktetemperatuur maximaal 27 °C
Puntlasten	niet geschikt voor zeer zware puntlasten of intensief rijdend verkeer
Emissie	zeer laag

Ondergrond en voorbereiding

Een vlakke, droge, schone en drukvaste ondergrond is de voorwaarde: vlakheid maximaal 2 mm onder een rei van 2 meter, restvocht maximaal 2,5 % (zandcement) of 0,5 % (anhydriet), vloerverwarming vooraf opgestookt volgens protocol. Oneffenheden tekenen zich af in een dunne vloer; daarom egaliseren wij standaard met een egalisatiemortel van minimaal 2 mm. Bij een bestaande vloer beoordelen wij bij de opname of eroverheen gelegd kan worden.

Verwerking en planning

Verwerkingstemperatuur	+18 tot +26 °C
Acclimatiseren	24 uur in de ruimte
Doorlooptijd	1 dag voor circa 150 m ² , zonder droogtijd van lijm
Beloopbaar en in gebruik	direct na het leggen

ONDERHOUD

Stofwissen of stofzuigen, periodiek dweilen met een PVC-reiniger. Geen was, geen schuurmiddelen. Zware kasten en pallets niet schuiven maar tillen; een beschadigde plank wordt los gewisseld.

Garantie en uitsluitingen

Vloersch geeft garantie op het legwerk en de hechting aan de door ons voorbereide ondergrond; de productgarantie van de fabrikant op slijtlaag en maatvastheid geldt volgens diens voorwaarden. Uitgesloten zijn werking of vocht uit de ondergrond, schade door verplaatsen van zware objecten zonder bescherming, verkleuring door direct zonlicht en afwijkend gebruik.

Dit informatieblad is opgesteld door Vloersch B.V. op basis van de productinformatie van de fabrikant en onze eigen verwerkingservaring. Waarden zijn gemiddelden bij +20 °C en 65 % RV en kunnen per project afwijken. Wij behouden ons het recht voor dit blad zonder aankondiging te wijzigen; de actuele versie staat op vloersch.nl. Aan dit blad kunnen geen rechten worden ontleend.