

PVC PROJECTVLOER · VERLIJMD · HOUTLOOK

Comforvinyl Terra

Verlijmde PVC projectvloer met natuurlijke houtlook: de warmte en het beeld van hout, met de reinigbaarheid en belastbaarheid die een projectruimte nodig heeft.

Dikte circa 2,5 mm

Slijtlaag 0,55 mm

Gebruiksklasse 33/42

Verlijmd

Geschikt voor vloerverwarming

Omschrijving

Comforvinyl Terra is een heterogene PVC-plankenvloer met houtdessin die volledig wordt verlijmd op een geëgaliseerde ondergrond. De slijtlaag van 0,55 mm met PU-afwerking maakt de vloer geschikt voor intensief commercieel gebruik, terwijl het dessin en het kleurverloop per plank de uitstraling van echt hout geven.

De vloer is vochtbestendig, reinigbaar met een dweil en bestand tegen bureaustoelwielen en rijdend verkeer met zachte wielen. Plankmaat, kleur en legverband worden per ruimte afgestemd.

Toepassing

- Winkels, showrooms en winkelcentra
- Horeca en hotels
- Kantoren en ontvangstruimten
- Zorginstellingen, praktijken en scholen

Eigenschappen

- Natuurlijke houtlook in diverse kleuren en plankmaten
- Slijtlaag 0,55 mm, gebruiksklasse 33/42
- Vochtbestendig en eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bestand tegen bureaustoelwielen
- Brandklasse Bfl-s1
- Lage emissie, geschikt voor binnenruimten

Systeemopbouw

1. Ondergrond	Vlak, droog en drukvast; egalisatie minimaal 2 mm
2. Primer	Dispersieprimer op de egalisatie
3. Lijm	Dispersielijm voor PVC, circa 300 g/m ²
4. Vloer	Comforvinyl Terra planken, verlijmd in het gekozen verband
5. Afwerking	Plinten, profielen bij drempels en overgangen

Technische gegevens

Type	Heterogene PVC-plank, verlijmd
Totale dikte	circa 2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm met PU-afwerking
Gebruiksklasse	33 commercieel zwaar / 42 industrieel licht (EN ISO 10874)
Plankmaat	circa 1,2 tot 1,5 m bij 18 tot 23 cm, afhankelijk van dessin
Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Brandklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Vloerverwarming	geschikt, oppervlaktetemperatuur maximaal 27 °C
Bureaustoelwielen	geschikt (EN 425)
Emissie	zeer laag, binnenluchtkwaliteit A+

Ondergrond en voorbereiding

Een vlakke, droge, schone en drukvaste ondergrond is de voorwaarde: vlakheid maximaal 2 mm onder een rei van 2 meter, restvocht maximaal 2,5 % (zandcement) of 0,5 % (anhydriet), vloerverwarming vooraf opgestookt volgens protocol. Oneffenheden tekenen zich af in een dunne vloer; daarom egaliseren wij standaard met een egalisiemortel van minimaal 2 mm. Bij een bestaande vloer beoordelen wij bij de opname of eroverheen gelegd kan worden.

Verwerking en planning

Verwerkingstemperatuur	+18 tot +26 °C, ondergrond minimaal +15 °C
Acclimatiseren	24 uur in de ruimte voor het leggen
Doorlooptijd	egaliseren dag 1, leggen dag 2 tot 3 afhankelijk van oppervlak
Beloopbaar	na 24 uur
Volledig belastbaar	na 48 tot 72 uur

ONDERHOUD

Dagelijks stofwissen of stofzuigen, periodiek dweilen met een PVC-reiniger. Geen schuurmiddelen, geen was. Zware meubels op beschermers plaatsen; bij de entree een schoonloopzone van minimaal 2 meter.

Garantie en uitsluitingen

Vloersch geeft garantie op het legwerk en de hechting aan de door ons voorbereide ondergrond; de productgarantie van de fabrikant op slijtlaag en maatvastheid geldt volgens diens voorwaarden. Uitgesloten zijn werking of vocht uit de ondergrond, schade door verplaatsen van zware objecten zonder bescherming, verkleuring door direct zonlicht en afwijkend gebruik.

Dit informatieblad is opgesteld door Vloersch B.V. op basis van de productinformatie van de fabrikant en onze eigen verwerkingservaring. Waarden zijn gemiddelden bij +20 °C en 65 % RV en kunnen per project afwijken. Wij behouden ons het recht voor dit blad zonder aankondiging te wijzigen; de actuele versie staat op vloersch.nl. Aan dit blad kunnen geen rechten worden ontleend.